

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Material base solvente de aspecto pastoso, listo para aplicarse sobre superficies de madera.

TIPO

Alquidálico

USOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar sobre cualquier superficie de madera que se encuentre en el interior cumpliendo previamente con una buena preparación de la superficie. Se utiliza para sellar el poro de la madera.

COLORES

Caoba

Cedro

Natural

Nogal

Éste producto es elaborado con materias primas libres de Plomo (A partir de Mayo, 2015).

ACABADO

Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

89.5 – 95.5

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

44.0 – 48.0

VISCOSIDAD

30000 – 60000 cP

Viscosímetro Brookfield Modelo RVT, a 5 rpm, aguja # 5 a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)

1.65 – 1.90 g/mL

V.O.C.

140 g/L

Calculados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-123-SEMARNAT 1998 y aplica sólo para el territorio nacional.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Producto listo para aplicarse de secado rápido, de fácil lijado y buen poder de sellado.

Excelente para sellar maderas porosas, permitiendo mejorar el rendimiento del acabado.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara lijando con papel lija de grano 180 y posteriormente se cambia a 220.

Sí se requiere blanquear la madera, debe hacerse antes de aplicar el tapaporo.

REDUCTOR

Thinner Estándar de **Comex**.

DILUCIÓN

No requiere dilución, el producto está listo para aplicar. En caso de que sea necesario se debe adicionar sólo hasta 5% de Thinner Estándar de **Comex**.

El uso de otro solvente no recomendado puede alterar las propiedades finales del producto.

Estos porcentajes de dilución están basados en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo se deben realizar pruebas y/o ensayos en el área de aplicación para determinar el porcentaje adecuado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cuña o espátula.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10 °C, ni mayores de 40°C.

Se recomienda aplicar y dejar secar en áreas perfectamente ventiladas, alejadas de cualquier fuente de calor, no se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede alterar las propiedades finales de desempeño del producto.

Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado contra vapores de solventes orgánicos.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN

Mezcle el material para incorporar homogéneamente el producto.

Tome un poco de tapaporo directamente del envase empleando una cuña o espátula y aplique la cantidad necesaria del producto.

Es importante no dejar un exceso de material para evitar problemas de adherencia con las capas subsecuentes de acabado.

Posteriormente se puede aplicar dos manos (capas) de nuestro Barniz 610 Spar Marino de **River** dejando secar entre mano (capa) y mano (capa) 8 hrs entre cada mano asentando cada mano (capa) con lija 240.

O bien nuestro Barniz Tinte de **River**.

No se recomienda aplicar productos de poliuretano ya que no se tiene adherencia sobre el tapaporo.

CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 15 minutos*.

Para recibir acabado: 2 hrs*

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Varía de acuerdo al tipo y porosidad de la madera.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

Varía de acuerdo al tipo y porosidad de la madera.

RENDIMIENTO TEÓRICO

18.0 m²/L a un espesor de película seca de 1 milésima de pulgada dependiendo de la porosidad de la madera.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice Thinner Estándar de **Comex**.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

En su envase original, bien cerrado; almacenado bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

No almacenar a la intemperie.

Mantenga el envase cerrado para evitar que se seque el producto.

De no seguir las instrucciones anteriores puede causar variaciones de viscosidad y color del producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe aplicarse sólo sobre superficies señaladas en esta carta técnica.

No debe emplearse este producto como acabado ya que no proporciona protección alguna a la superficie sobre la que se aplique.

Se deben dejar secar mínimo 4 horas para evitar problemas de adherencia, secado o formación de manchas en los acabados.

El tapaporo puede ocasionar variación en el tono de la madera con respecto al resto de ella; resaltando aún más cuando se apliquen tintas, barnices ó lacas.

Después de 2 años el producto puede presentar incremento y/o variación de color por lo que es responsabilidad del área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de este producto en el tiempo señalado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Bote	4 L
Bote	1 L
Bote	0.500 L
Bote	0.250 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	33.7 Kg
Bote	7.1 Kg
Bote	1.77 Kg
Bote	0.887 Kg
Bote	0.443 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del

RIVER

TAPAPORO

Tapaporo para madera pigmentado



CARTA TÉCNICA

producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO