

RIVER

CERA SÓLIDA

Cera sólida transparente y pigmentada



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Cera sólida para efecto rústico, especialmente diseñada para dar el terminado a muebles de madera para uso en interiores.

TIPO

Dispersión de ceras naturales y modificadas.

USOS RECOMENDADOS

Para proporcionar acabados de tipo rústico a todo tipo de madera sólida previamente lijados. No se recomienda para aplicaciones en exteriores.

COLORES

Transparente
Clara
Media
Obscura
Amarilla

ACABADO

Satín ceroso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

Transparente	19.0 - 23.0
Clara	19.5 - 23.5
Media	19.9 - 24.9
Obscura	23.6 - 28.6
Amarilla	20.5 - 25.5

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

Transparente	23.0 - 27.0
Clara	19.0 - 23.0
Media	21.5 - 27.5
Obscura	23.6 - 28.6
Amarilla	21.0 - 25.0

VISCOSIDAD

Tixotrópica.

DENSIDAD (g/ml)

Varía de acuerdo al color.
0.73 - 0.84 g/mL

V.O.C.

Transparente	629.6 g/L
Clara	626.2 g/L
Media	604.6 g/L
Obscura	593.5 g/L
Amarilla	636.5 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Producto elaborado a partir de ceras naturales y modificadas, proporciona un acabado rústico con gran tersura en la madera, es un producto listo para aplicarse y de fácil aplicación.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a aplicar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños.

La madera se prepara lijando con lija grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se debe agitar la cubeta o bote de la cera sólida para incorporar el producto. Para aumentar la intensidad del tono de la cera puede mezclarla con Pigmento para Cera de **River**, agitando vigorosamente hasta obtener el tono deseado.

Los cinco colores básicos de las Ceras Sólidas de **River** pueden mezclarse entre sí para obtener la tonalidad deseada.

DILUCIÓN

No requiere dilución, es un producto listo para aplicarse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Manual (trapo, esponja ó estopa).

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10 °C, ni mayores de 40°C.

Se recomienda aplicar y dejar secar en áreas perfectamente ventiladas, alejadas de cualquier fuente de calor, no se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede alterar las propiedades finales de desempeño del producto.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN

Se debe aplicar un ligero exceso de cera, la suficiente que permita extenderse uniformemente sobre la superficie de la madera. Se deja secar durante 10 ó 15 minutos, posteriormente se retira el exceso con un trapo limpio, se deja secar por 2 horas y se abrillanta con un trapo limpio ó con una pulidora a bajas revoluciones.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	15 min.
Uso ligero	40 min.
Al polvo	10 min.

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

RIVER

CERA SÓLIDA

Cera sólida transparente y pigmentada



CARTA TÉCNICA

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

50 - 80 g/m²

RENDIMIENTO TEÓRICO

Transparente	9.8 m ² /L
Claro	10.1 m ² /L
Medio	11.3 m ² /L
Obscuro	11.9 m ² /L
Amarillo	9.1 m ² /L

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Emplear Solvente Xilol de Comex.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No se exponga el envase al sol.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

No almacenar a la intemperie.

No envase en recipientes recubiertos con materiales solubles a solventes activos del producto.

De no seguir las instrucciones anteriores puede causar variaciones de viscosidad y/o apariencia, incompatibilidad ó hasta gelamiento del producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Con las ceras se obtienen acabados de tipo económico por lo que no proporciona grandes resistencias químicas ni mecánicas a aquellas superficies donde sea aplicado.

No se debe aplicar este producto sobre superficies sin preparación.

No se debe recubrir y/o mezclarlo con productos no recomendados.

El producto debe aplicarse sólo sobre las superficies señaladas en esta carta técnica.

Este producto no se debe aplicar en superficies expuestas al exterior, ni para muebles expuestos a la luz solar continua.

Después de 2 años el producto puede presentar incremento y/o variación de color por lo que es responsabilidad del área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de este producto en el tiempo señalado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Transparente, Clara, Media, Oscura:

Cubeta 19 L

Bote 4 L

Bote 1 L

Amarilla

Bote 1 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Varía de acuerdo al color.

Transparente, Clara, Media, Oscura:

Cubeta: 15.1 – 15.5 kg

Bote: 3.1 – 3.2 kg

Bote: 0.79 – 0.81 kg

Amarilla

Bote: 0.76 kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con

RIVER

CERA SÓLIDA

Cera sólida transparente y pigmentada



CARTA TÉCNICA

la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO